

U8851

Poliestireno Alto Impacto

Características do produto

O U8851 é um poliestireno alto impacto utilizado no processo de injeção e extrusão.

- Alta fluidez
- Resistência mecânica

Principais aplicações

- Peças injetadas em moldes complexos e com múltiplas cavidades
- Compostos poliméricos
- Masterbatches

Propriedades

Propriedades	Norma	Inglês		Internacional	
		Valor	Unidade	Valor	Unidades
Índice de fluidez (1)	D-1238	13	g/10 min	13	g/10 min
Módulo de elasticidade (tração)	D-638	290.000	psi	2.000	MPa
Resistência à tração (yield)	D-638	3.100	psi	21	MPa
Elongação (ruptura)	D-638	>50	%	>50	%
Resistência ao impacto IZOD (2)	D-256	1,7	ft.lb/in	90	J/m
Ponto de amolecimento Vicat (3)	D-1525	88	°C	88	°C
Temperatura de deflexão (carga) (4)	D-648	85	°C	85	°C
Densidade	D-792	1,04	g/cm ³	1,04	g/cm ³

(1) Ensaio realizado com a condição: 200°C / 5 kg.

(2) Corpo de prova moldado por injeção de 63,4/12,6/3,37 mm (C/L/E); Raio de entalhe de 0,25R +/- 0,05; Profundidade 2,54 mm. Ensaio realizado a 23°C.

(3) Ensaio realizado com peso de 5kg e aquecimento 50°C /h.

(4) Corpo de prova moldado por injeção de 128/13/6,3 mm (C/L/E). Carga de teste de 264 psi.

Aprovações regulatórias

- Este produto está em conformidade com a Resolução nº 105/99, RDC nº 51/10, RDC nº 326/19, RDC nº 56/1 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Brasil e Mercosul).
- Este produto está em conformidade, para uso em contato com alimento, com a Resolução 21 CFR 177.1640 da FDA.

NOTA: As descrições, dados e informações contidas nessa ficha técnica são de natureza meramente informativas, visando a aplicação técnica mais adequada do produto Unigel. Os dados fornecidos são valores típicos para orientação de nossos clientes, não devendo ser entendidos como limites de especificação, pois muitos fatores podem influenciar os parâmetros das propriedades.